



# Техническая документация Лак Прозрачный Platinum HS




## Описание:


Прозрачный PREMIUM лак, содержащий большое количество твердых частиц, благодаря которым лак не дает усадки. Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Легко наносится, хорошо растекается, удобен, прост и экономичен в работе. Обладает отличным блеском. Рекомендуются напылять в 1,5 слоя на вертикальные и горизонтальные поверхности. После полного высыхания (до 4 дней) лак формирует покрытие повышенной жесткости, стойкое к образованию царапин и стиранию. Предназначен для окраски больших поверхностей и отдельных деталей.

Емкость: 1500 мл. (1000 мл.+ 500 мл.)


Упаковка: 6 шт.



2:1:0-10%




15-16 сек.  
при 20 °С



60 мин.  
при 20 °С



1,5-2 слоя.  
3-4 бар.  
1,3-1,4 мм.



14 часов  
при 20 °С  
45 минут  
при 60 °С



P1500 - P2500

## Продукты:

- USP Premium Прозрачный лак Platinum HS;
- USP Premium отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

## Поверхности для обработки:

- Базовое покрытие;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

## Подготовка основания:

- Базовый слой: перед нанесением лака необходимо протереть липкой салфеткой для удаления пыли.
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P500 - P800, мокрое шлифование P800 - P1000.

## Пропорции смешивания:

- USP Premium Прозрачный лак Platinum HS - 2 объемные части;
- USP Premium отвердитель - 1 объемная часть;
- USP разбавитель универсальный - 0-10 %.

**Рабочая вязкость:** Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 15 - 16 сек.

**Летучие органические вещества:** VOC в готовой к нанесению смеси составляет не более 512 гр./литр.

**Жизнеспособность смеси:** 60 минут при температуре 20 °С.

**Параметры напыления:** Давление 3 - 4 бар. Сопло 1,3 - 1,4 мм.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение лака при температуре окружающей среды 20 °С.

Нанести первый слой-припыл и без осуществления межслойной сушки нанести второй полноценный мокрый слой. Перед горячей сушкой сделать выдержку около 15 минут.

**Сушка:** От пыли: при температуре 20 °С - 12 мин., при температуре 60 °С - 5 мин.

Монтажная прочность: при температуре 20 °С - 14 часов, при температуре 60 °С - 45 мин.

Полное высыхание: 4 дня.

## Шлифование:

- Мокрое шлифование: P1500 - P2500.

**Чистка оборудования:** Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

## Срок годности:

- USP Premium Прозрачный лак Platinum HS - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.