

Техническая документация

Акриловая эмаль чёрная матовая











Описание:

Autolak авторемонтная 1К акриловая чёрная матовая эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных поверхностей, рамок дверей и порогов автомобилей в чёрный матовый цвет, а также для декоративной (тюнинговой) окраски кузова, деталей внешней обвески и внутренней отделки автомобилей.

Емкость: 400 гр.

Упаковка: 12 шт.

	Обезжирить		Тщательно перемешать		1:50%		15-18 сек. при 20 °C		Сравнить оттенок цвета
	2 слоя 1,5-3,0 атм 1,2-1,5 мм		5-7 мин. при 20 °C		Высыхание при 20 °C не более 1 часа полное - 3 часа.				

Продукты:

- Autolak 1K акриловая эмаль чёрная матовая;
- Растворитель Autolak «Акрил-Стандарт».

Поверхности для обработки:

- Загрунтованные ремонтные покрытия;

Подготовка основания:

- Загрунтованные ремонтные покрытия: сухое шлифование P320-P400 и обезжиривание;

Пропорции смешивания:

- Autolak акриловая эмаль черная матовая - 1 часть по массе;
- Autolak растворитель «Акрил-Стандарт» - до 50% по массе;

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °C по DIN4 15-18 сек.

Параметры напыления: Давление - 3-5 атм. или 1,5-3 атм. для HVLP и RP. Сопло 1,2 - 1,5 мм.

Нанесение: Перед основным окрашиванием рекомендуется провести пробное нанесение готовой эмали на тест-пластину для сравнения цветового соответствия. После проверки нанести 2 равномерных мокрых слоя готовой эмали с межслойной выдержкой 5-7 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Время высыхания: Воздушная сушка на отлип при температуре 20 °C - 1 час, полное высыхание 3 часа.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- Autolak акриловая эмаль чёрная матовая - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.