



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Лак DX48 2K HS Appearance Clear – это часть ремонтной системы Duxone. Этот универсальный лак с высоким содержанием сухого остатка обеспечивает превосходный долговечный внешний вид с отличным блеском. Благодаря широкому спектру активаторов, – от очень медленного к быстрому – подходит для использования в самых разных условиях.

СВОЙСТВА

- Легко наносится
- Множество вариантов применения благодаря широкому спектру активаторов.
- Очень быстрая воздушная сушка
- Отличная полируемость
- Отличная механическая, химическая и погодная устойчивость
- Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски


СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX48 2K HS Appearance Clear
- DX18 Activator Slow
- DX20 Activator Standard
- DX24 Activator Extra Fast
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard
- DX36 Thinner Slow

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие Duxone: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



	Мелкий и средний ремонт		Стандартная версия		Большая поверхность	
	Объём	Вес	Объём	Вес	Объём	Вес
DX48	2	100	2	100	2	100
DX18	-	-	-	-	1	49
DX20	-	-	1	48	-	-
DX24	1	48	-	-	-	-
DX32 / DX34	10 %	13	-	-	-	-
DX32 / DX34 / DX36	-	-	10 %	14	-	-
DX34 / DX36	-	-	-	-	10 %	14



Жизнеспособность при 20°C: 6 ч - 8 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.2 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.2 - 1.4 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

промежуточная и окончательная выдержка: 5 мин



	DX24	DX20	DX18
20 °C	4 ч	6 ч	-
60 - 65 °C	20 мин	30 мин	40 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 5 мин
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

Продукты

DX48 2K HS Appearance Clear

DX18 Activator Slow

DX20 Activator Standard


DX24 Activator Extra Fast

DX32 Thinner Fast


DX34 Thinner Standard

DX36 Thinner Slow


Набор материалов




Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DIN 4: 17 - 19 при 20°C



55 - 65 µm (2 слоя)



DX48 2K HS Appearance Clear может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Плотно закрывать банки с лаком и активатором сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.