

### ARC 2K Clear Coat Standart MS 2+1











#### Описание:

Акрил-полиуретановый лак для различных видов ремонта. Лак легко наносится и обеспечивают высокий уровень глянца. Обладает хорошей стойкостью к истиранию и негативным атмосферным воздействиям. После полимеризации лак хорошо полируется.

Емкость: 1500 мл. (1000 мл. + 500 мл.)

Цвет: Прозрачный

Упаковка: 12 шт.

 2:1:0-10%	 18-20 сек. при 20°C	 180 мин. при 20°C	 2 слоя. 1,8-2,0 бар. 1,3-1,4 мм.	 10-15 мин.
 12 часов при 20°C 60 минут при 60°C	 P800 - P1500	 P1500 - P2500		

#### Продукты:

- ARC 2K Clear Coat Standart MS 2+1;
- ARC Hardener 2K Clear Coat Standart MS 2+1;
- ARC Thinner Standart.

#### Поверхности для обработки:

- Базовое покрытие;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

#### Подготовка основания:

- Базовый слой: перед нанесением лака необходимо протереть липкой салфеткой для удаления пыли.
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P500-P800, мокрое шлифование P800-P1000.

#### Пропорции смешивания:

- ARC 2K Clear Coat Standart MS 2+1 - 2 объемные части;
- ARC Hardener 2K Clear Coat Standart MS 2+1 - 1 объемная часть;
- ARC Thinner Standart - 0-10%.

**Рабочая вязкость:** Вязкость при температуре 20°C по DIN4 18 - 20 сек.

**Жизнеспособность смеси:** 180 минут при температуре 20°C.

**Параметры напыления:** Давление 1,8 - 2,0 бар. Сопло 1,3-1,4 мм.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение лака при температуре окружающей среды 20°C.

Нанести 2 мокрых слоя с межслойной выдержкой 10-15 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед горячей сушкой сделать выдержку 20-30 минут.

**Сушка:** От пыли: t 20°C - 15 мин.;

Монтажная прочность: t 20°C - 12 часов, t 60°C - 60 мин., ИК-сушка - 30 мин.;

Полное высыхание t 20°C - 24 часа.

**Толщина плёнки покрытия:** 25-30 мкм. за 1 слой.

#### Шлифование:

- Сухое шлифование: P800 - P1500;
- Мокрое шлифование: P1500 - P2500.

**Чистка оборудования:** Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

#### Срок годности:

- ARC 2K Clear Coat Standart MS 2+1 - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- ARC Hardener 2K Clear Coat Standart MS 2+1 - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.