

ЛАК USP D-300 EXPRESS HS



Описание:

Express лак D-300 это уникальный продукт для быстрого ремонта. Время сушки составляет 3 часа при 20С и 9 минут при 60С. По окончании сушки лак уже обладает достаточной прочностью для осуществления полировки. Лак легок в нанесении, прекрасно растекается и поглощает опыл, не склонен к закипанию. Лак позволит вам увеличить производительность без потери качества конечного покрытия.

Пропорции смешивания

Clear Coat – 100%

Hardener – 50%

Thinner – 10%

Оборудование

Краскопульт 1.2-1.4 мм

Давление нанесения 2.0-2.5 bar

Нанесение

Первый слой – равномерный мокрый слой

Второй слой – полный мокрый слой после указанной межслоевой выдержки

Выдержка

Между слоями 3-5 минут при 20С

Перед сушкой 3-5 минут при 20С

Сушка

При 20С – 3 часа

При 60С – 9 минут