

## ТДС лак USP D-500 HS



### **Описание:**

Лак D-500 это уникальный продукт, представляет собой высококачественное покрытие с превосходным блеском, устойчив к погодным явлениям, перепадам температур и прочее. Время сушки составляет 10-12 часов при 20С. По окончании сушки лак уже обладает достаточной прочностью для осуществления полировки. Лак легок в нанесении, прекрасно растекается и поглощает опыл, не склонен к закипанию.

### **Пропорции смешивания**

Clear Coat – 100%

Hardener – 50%

Thinner – 10%-20%

### **Оборудование**

Краскопульт 1.2-1.4 мм

Давление нанесения 2.0-4.0 bar

### **Нанесение**

Первый слой – равномерный мокрый слой

Второй слой – полный мокрый слой после указанной межслоевой выдержки

### **Выдержка**

Между слоями 10-15 минут при 20С

Перед сушкой 10-15 минут при 20С

### **Сушка**

При 20С – 10-12 часов

При 60С – 30-45 минут