

ТДС лак USP D-500 HS



Описание:

Лак D-700 это уникальный продукт, представляет собой высококачественное покрытие с превосходным блеском, устойчив к погодным явлениям. По окончании сушки лак уже обладает достаточной прочностью для осуществления полировки. Можно применять как для небольшого ремонта, так и для полной окраски автомобиля. Лак легкий в нанесении, прекрасно растекается и поглощает опыл, не склонен к закипанию. Обладает хорошей стойкостью к царапинам. Время сушки 20 часов при 20 С.

Пропорции смешивания

Clear Coat – 100%

Hardener – 50%

Thinner – 10%

Оборудование

Краскопульт 1.2-1.4 мм

Давление нанесения 2.0-2.5 bar

Нанесение

Первый слой – равномерный мокрый слой

Второй слой – полный мокрый слой после указанной межслоевой выдержки

Выдержка

Между слоями 8-15 минут при 20С

Перед сушкой 8-10 минут при 20С

Сушка

При 20С – 20 часов

При 60С – 45 минут