






ТДС лак USP R350



Описание: Двухкомпонентный акриловый лак ULTRA HIGH SOLID характеризуется высоким содержанием твердых веществ. Устойчив к погодным условиям, УФ-лучей и ударов камней. Имеет превосходный блеск и эластичность, которая придает идеальный внешний вид окрашенного покрытия.

	Clear coat Hardener Acryl thinner	100 50 0 - 4%
	Количество слоев Давление Сопло	1,5 – 2 2 – 2,5 bar 1,2 – 1,4 мм
	Выдержка между слоями	10 – 12 минут
	Жизнь смеси после смешивания	60 минут при 20°C
	DIN 4/20C	18 – 19 сек
	Рабочая твердость Окончательная твердость На отлип	14 часов при 20°C 45 минут при 50°C Через 4 дня 25 минут при 20°C 3 минуты при 50°C

Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Избегать воздействия солнечного света. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.

