

## ТДС USP грунт X600



**Описание:** Акриловый наполнитель с отличной адгезией к металлическим поверхностям и большими антикоррозионными свойствами. Может использоваться в качестве основного наполнителя в системе тонкого слоя (60 мкм) или в системе толстого слоя (200 мкм) для заполнения царапин и неровностей поверхности.

	Acrylic filler 5:1 Hardener for filler 1:5 Acryl thinner	5 1 5 – 10 %
	Количество слоев Давление Сопло	2 3 bar 1,6 – 1,9 мм
	Выдержка между слоями	5 – 7 минут
	Жизнь смеси после смешивания	60 минут при 20°C
	DIN 4/20C	22 сек
	Высыхание	3 – 4 часа при 20°C 40 минут при 50°C

Хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Избегать воздействия солнечного света. Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.