



Техническая документация Шпатлевка FUTURA



Описание:

Универсальная лёгкая полиэфиревая шпатлевка. Удельный вес 0,87 кг/л и эластичность позволяют использовать данную шпатлёвку для выравнивания, как мелких неровностей, так и обширных повреждений без значительного утяжеления ремонтной детали. Прекрасно поддаётся шлифовке, при этом расход абразивного материала сокращается в несколько раз.


Емкость: 1000 мл.

Цвет: светло-голубой


Упаковка: 6 шт.



P80




Обезжирить



100:3



5 мин.
при 23 °C



25-30 мин.
при 23 °C



P80-P240.



Хранить в
прохладном
месте



Не
замораживать

Продукты:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA;
- USP Premium отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA - 100 гр.;
- USP Premium отвердитель - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 5 минут при температуре 23 °C.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °C, при помощи шпателя толщиной не более 5 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: при температуре 23 °C - 25-30 мин.

Шлифование: для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.