

Грунт акриловый CRAFT 4:1













Описание:

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель созданный для финишного выравнивания зашпатлёванных участков с последующим шлифованием. При высыхании образует ровный прочный слой для нанесения различных видов лакокрасочного покрытия. Обладает высокими изолирующими свойствами, а так же хорошей адгезией к шпатлёвкам, грунтам и краскам.

Емкость: 1000 мл. (800 мл.+ 200 мл.)

Цвет: Серый

Упаковка: 6 шт.

	Обезжирить		4:1:5-10%		50 сек. при 20 °С		1 час при 20 °С		2-3 слоя. 3-4 бар. 1,6-1,8 мм.
	5-10 мин.		3 часа при 20 °С 30 минут при 60 °С		15-20 мин.		P360 - P500		P600 - P1000

Продукты:

- USP грунт акриловый CRAFT 4:1;
- USP отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия;
- Электрофарезные покрытия, первичные грунты;
- Полиэфирные шпатлевки.

Подготовка основания:

Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P280 - P320.
Электрофарезные покрытия, первичные грунты: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P320.
Полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование P120 - P320.

Пропорции смешивания:

- USP грунт акриловый CRAFT 4:1 - 4 объемные части;
- USP отвердитель - 1 объемная часть;
- USP разбавитель универсальный - 5 - 10%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 - 50 сек.

Летучие органические вещества: VOC в готовой к нанесению смеси составляет не более 510 гр./литр.

Жизнеспособность смеси: 1 час при температуре 20 °С.

Параметры напыления: Давление 3 - 4 бар. Сопло 1,6 - 1,8 мм.

Нанесение: Нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой от 5 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

Толщина плёнки покрытия: 90 мкм. за 1 слой.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °С - 3 часа, при температуре 60 °С - 30 мин.

Инфракрасная сушка 15-20 мин.

Шлифование: Сухое шлифование: предварительное P360; финишное P400 - P500. Мокрое шлифование: предварительное P600; финишное P800 - P1000.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP грунт акриловый CRAFT 4:1 - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.