

### Шпатлёвка FLEX



#### Описание:

Мелкозернистая шпатлёвка рассчитана на работу с элементами из пластика особенно с маркировкой PVC или ABS. Высокая эластичность шпатлёвки придаёт последующим нанесённым слоям хорошую пластичность, что повышает устойчивость лакокрасочного покрытия к перепадам температур. Предназначена для работы на небольших участках, быстро сохнет и легко поддается обработке абразивными материалами.

Емкость: 200 гр. / 500 гр.

Цвет: Тёмно-серый


Упаковка: 24 шт. / 12 шт.




P150




Обезжирить



100:2



4-6 мин.  
при 23 °C



20-25 мин.  
при 23 °C



P150-P240.



Хранить в  
прохладном  
месте



Не  
замораживать

#### Продукты:

- USP шпатлёвка Flex;
- USP отвердитель.

#### Поверхности для обработки:

- Различные виды пластика.

#### Подготовка основания:

- Обезжиривание и сухое шлифование P150 - P180.

#### Пропорции смешивания по весу:

- USP шпатлёвка Flex - 100 гр.;
- USP отвердитель - 2 - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 4 - 6 минут при температуре 23 °C.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °C, при помощи шпателя толщиной не более 1 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

**Сушка:** при температуре 23 °C - 20-25 мин.

**Шлифование:** для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P150 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

#### Срок годности:

- USP шпатлёвка Flex - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.