



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ILPA EPOXY PRIMER

V2.1
09/2024



ОПИСАНИЕ

2К эпоксидный грунт используется для защиты металла от коррозии при проведении кузовных работ или в качестве изолирующего слоя, при окрашивании автоэмалями существующих ЛКП. Может наноситься на различные виды оснований. Хорошо переносится на поверхность, образуя плотное защитное покрытие с отличной адгезией и механической прочностью, что повышает устойчивость к сколам.



ЦВЕТ

Серый

ПРОДУКТЫ

ILPA 2K Epoxy Primer.
ILPA EPOXY HARDENER.
Разбавитель универсальный.

УПАКОВКА

600 мл. х 6 + 300 мл. х 6

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Сталь, оцинкованная сталь, алюминий.
Старые лакокрасочные покрытия.
Заводские катафорезные покрытия OEM.
Полиэфирные или эпоксидные шпатлёвки.
Акриловые или эпоксидные грунты.
Слоистые пластики.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Сталь: обезжиривание и сухое шлифование P120-P180.
Оцинкованная сталь: обезжиривание и сухое шлифование P180-P240.
Алюминий: обезжиривание и сухое шлифование P180-P320.
Старые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию.: обезжиривание и сухое шлифование P120-P320.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

V2.1
09/2024

ILPA EPOXY PRIMER



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Заводские катафорезные покрытия OEM: обезжиривание и сухое шлифование P240-P320.


Полиэфирные и эпоксидные шпатлевки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P320.

Акриловые или эпоксидные грунты: обезжиривание и сухое шлифование P240-P320.

Слоистые пластики: обезжиривание и сухое шлифование P220-P320.

Важно: ILPA EPOXY PRIMER нельзя наносить на 1К/2К кислотные грунты и термопластичные покрытия.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ




2 объемные части - ILPA 2K Epoxy Primer.

1 объёмная часть - ILPA EPOXY HARDENER.


10-20% от объёма - разбавитель универсальный.

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ




20-25 секунд DIN4 при 20°C.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ



90 минут при 20°C.


УСТАНОВКИ КРАСКОПУЛЬТА



1,3 - 2,0 диаметр дюзы.

1,5 - 2,0 бар.

НАНЕСЕНИЕ



Нанести 1-2 слой толщиной около 50-60 мкм.

Нанесение материала рекомендуется производить при температуре не ниже 20°C.

2-4






ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ILPA EPOXY PRIMER

V2.1
09/2024




МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА



10-15 минут при 20°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



при t 20°C - 24 часа.

при t 60°C - 44-60 минут.

ШЛИФОВАНИЕ

Для контроля качества шлифования используйте проявочное покрытие.




P600
P1000



P320
P600

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Полиэфирные или эпоксидные шпатлевки.
1K/2K акриловые или базовые автоэмали.

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ



Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.






ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ILPA EPOXY PRIMER

V2.1
09/2024



ХРАНИЕНИЕ



Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

СРОК ГОДНОСТИ



12 месяцев ILPA 2K Epoxy Primer.

12 месяцев ILPA EPOXY HARDENER.

От даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

ООО "Сибирская альтернатива"

тел.: +7 (383) 2-973-973

www.sibrub.ru

