

ШПАТЛЁВКА BODY 290 ULTRA LIGHT MULTIFILLER

арт.: 290.07.0000.1

ОПИСАНИЕ:

Сверхоблегченная полиэфирная шпатлевка универсального применения, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Благодаря специальному наполнителю и смолам обладает низким удельным весом и великолепной адгезией к цветным металлам. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Мелкозернистая шпатлёвка BODY 290 пластична при нанесении, очень легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Применяется в качестве наполняющей и доводочной шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К - наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К-грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слой толщиной не более 1-2-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 минут при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать обезжирить время нанесения 3-5 мин/20°C наносить шпателем 20-30 мин/23°C 5-8 мин P120-P400

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1,0кг/л (20°C)
Содержание сухого остатка	84%
Шлифовка	Через 20-30 мин при 20°C шлифовальной бумагой P120-P400
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	светло-серый
Упаковка	1л, 3л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%)