

Шпатлёвка SPRAY FILLER





Описание:

Жидкая двухкомпонентная шпатлевка, предназначенная для нанесения с помощью пневматического распылителя. Обладает отличными наполняющими свойствами и равномерностью нанесения, что позволяет быстро заполнить мелкие неровности, поры и царапины на больших по площади ремонтных участках кузова автомобиля, на элементах со сложным рельефом. Необходимо помнить, что данный вид шпатлевки после шлифования подлежит обязательному покрытию грунтом-наполнителем.

Емкость: 1200 гр.

Упаковка: 6 шт.

	P80-P320		Обезжирить		100:2-3%		10-15 мин. при 20°C		1-3 слоя 1,5-2,0 бар 2,2-3,0 мм
	5-10 мин		3-4 часа при 20°C		P120-P320		Хранить в прохладном месте		Не замораживать

Продукты:

- USP шпатлёвка Spray Filler;
- USP отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия, 2К акриловые грунты;
- Эпоксидный грунт;
- Полиэфирные шпатлевки.

Подготовка основания:

Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия, 2К акриловые грунты: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P280.
Эпоксидный грунт: матировать и обезжирить.

Полиэфирные шпатлевки: обезжиривание и сухое шлифование P240.

Пропорции смешивания:

- USP шпатлёвка Spray Filler - 100 гр.;
- USP отвердитель - 2-3%.

Жизнеспособность смеси: 10-15 мин. при температуре 20°C.

Параметры напыления: Давление 1,5 - 2,0 бар. Сопло 2,2 - 3,0 мм.

Нанесение: Нанести 1 - 3 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

Толщина плёнки покрытия: ~ 300 мкм. за 1 слой.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20°C - 3-4 часа, при температуре 60°C - 30 мин.

Шлифование:

Сухое шлифование: предварительное P120 - P240; финишное P240 - P320.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP шпатлёвка Spray Filler - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 18 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.