

Грунт акриловый ВС 5:1







Описание:

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель HS, наносится в два, три слоя. Хорошо высыхает, как в тонком, так и в толстом слое. Грунт обладает высокими изолирующими качествами и прекрасной адгезией к шпатлевкам, грунтам и краскам. Особо следует отметить лёгкость обработки нанесённого материала, высокую тиксотропность, позволяющую наносить плотные и толстые слои без риска стекания материала.

Емкость: 900 мл. (750 мл.+ 150 мл.)

Цвет: Белый/Серый/Чёрный

Упаковка: 6 шт.

	Обезжирить		5:1:15-25%		25-40 сек. при 20 °С		45 мин. при 20 °С		2-3 слоя. 2-3 бар. 1,7-1,8 мм.
	5-10 мин.		4 часа при 20 °С 30 минут при 60 °С		25 мин.		P320 - P500		P800 - P1000

Продукты:

- USP грунт акриловый ВС 5:1;
- USP отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия;
- Электрофарезные покрытия, первичные грунты;
- Полиэфирные шпатлевки.

Подготовка основания:

Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P280 - P320.
Электрофарезные покрытия, первичные грунты: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P320.
Полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование P120 - P320.

Пропорции смешивания:

- USP грунт акриловый ВС 5:1 - 5 объемных частей;
- USP отвердитель - 1 объемная часть;
- USP разбавитель универсальный - 15 - 25%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 25 - 40 сек.

Летучие органические вещества: VOC в готовой к нанесению смеси составляет не более 460 гр./литр.

Жизнеспособность смеси: 45 минут при температуре 20 °С.

Параметры напыления: Давление 2 - 3 бар. Сопло 1,7 - 1,8 мм.

Нанесение: Нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой от 5 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

Толщина плёнки покрытия: 90 мкм. за 1 слой.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °С - 4 часа, при температуре 60 °С - 30 мин.
Инфракрасная сушка 25 мин.

Шлифование: Сухое шлифование: предварительное P320; финишное P400 - P500.

- Мокрое шлифование: предварительное P600; финишное P800 - P1000.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP грунт акриловый ВС 5:1 - 18 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.