

Техническая документация

USP Glas Green Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном



Описание:

Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном USP Glas Green. Благодаря стекловолокну в своём составе имеет высокую прочность и обладает хорошей способностью по заполнению глубоких неровностей.

Емкость: 1500 / 1700 гр.

Цвет: зеленый


Упаковка: 6 шт. / 6 шт.



P80-120




Обезжирить



100:2



4-7 мин.
при 20°C



20-30 мин.
при 20°C



P120-320



P 120-240



Хранить в
прохладном
месте



Не
замораживать

Продукты:

- USP Glas Green полиэфирная шпатлевка со стекловолокном;
- USP Glas Green отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Оцинкованная сталь;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование абразивным материалом градации P80 - 120;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матирование красным скотч-брайтом или абразивным материалом градации P180-240;
- Оцинкованная сталь: обезжиривание;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование абразивным материалом градации P220-240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP Glas Green полиэфирная шпатлевка со стекловолокном - 100 гр.;
- USP Glas Green отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 4-7 минут при температуре 20°C.

Нанесение: с помощью шпателя. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Внимание! Шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный (кислотный, фосфатирующий) грунт, однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: 20-30 мин при температуре 20°C

Шлифование: - для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование абразивным материалом градации P120 - 180.

- для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование абразивным материалом градации P 220 - 240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: осуществляется с использованием растворителя сразу после применения.

Меры предосторожности: при работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Glas Green полиэфирная шпатлевка со стекловолокном - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Glas Green отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.