

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ SATIN RAL

KU-0Axxxx



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2024.

Описание продукта.

Быстросохнущая акриловая полуматовая эмаль SATIN предназначена для нанесения на все виды поверхностей при наружных и внутренних работах. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Эмаль отколерована в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

Область применения.

Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ.

Свойства.

Декоративный эффект. Быстрая естественная сушка. Ровное покрытие на любой поверхности. Превосходная адгезия к загрунтованной поверхности.

Указания по применению.

• Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. • Для достижения наилучших результатов состав следует наносить при температуре не ниже +10 °С. • Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут. • Состав следует наносить на чистую, сухую, обезжиренную, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. • Для грунтования поверхности рекомендуется использовать «Грунт акриловый KUDO®». • Для обезжиривания рекомендуется использовать «Обезжириватель универсальный» KU-9102. • Эмаль следует наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 5–10 минут. • Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С — 10–15 минут. Время полного высыхания при температуре +20 °С — 2 часа.

Важно! Для достижения наилучших результатов в процессе работы периодически встряхивать аэрозольный баллон.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Условия хранения.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Гладкое, однородное, без расслаивания, потеков, посторонних включений, полуматовое. Допускается незначительная шагренёв.
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета.
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°С, мин, не более	Не более 20 мин
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45°) по ГОСТ 896, %, не более	36
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М по ГОСТ 4765, см, не менее	40
Расход	До 1,5 м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной окраской.
Состав	Модифицированная акриловая смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан.
Срок годности	8 лет
Чувствительность к замерзанию	нет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



Артикулы и цвета:

KU-0A1001 — бежевый
KU-0A1018 — цинково-жёлтый
KU-0A1023 — ярко-жёлтый
KU-0A1034 — абрикосовый
KU-0A2001 — оранжевый
KU-0A3000 — огненно-красный
KU-0A3002 — карминно-красный
KU-0A3005 — бордо
KU-0A3020 — алый
KU-0A4005 — фиолетовый
KU-0A4008 — сигнально-фиолетовый
KU-0A4010 — фуксия
KU-0A5002 — синий
KU-0A5005 — сигнально-синий
KU-0A5015 — голубой
KU-0A5021 — бирюзовый
KU-0A6002 — зелёная листва
KU-0A6005 — тёмно-зелёный
KU-0A6018 — ярко-зелёный
KU-0A6029 — зелёный
KU-0A7001 — серый
KU-0A7011 — тёмно-серый
KU-0A8003 — коричневый
KU-0A8017 — коричнево-шоколадный
KU-0A9003 — белый
KU-0A9005 — чёрный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.