



Техническая документация USP лёгкая полиэфирная шпатлевка FUTURA

Описание:




Универсальная лёгкая полиэфирная шпатлевка. Удельный вес 0,89 г/мл и эластичность позволяют использовать данную шпатлёвку для выравнивания как мелких неровностей, так и обширных повреждений без значительного утяжеления ремонтной детали. Прекрасно поддаётся шлифовке, при этом расход абразивного материала сокращается в несколько раз.



Фасовка: 1000 мл.

Цвет: голубой

Упаковка: 8 шт.

 P120-180	 Обезжирить	 100:2	 4-8 мин. при 20°C	 25-30 мин. при 20°C
 P120-180	 P120-280	 Хранить в прохладном месте	 Не замораживать	

Продукты:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA;
- USP Premium отвердитель.

Поверхности для применения:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Сталь: обезжиривание и сухое шлифование абразивным материалом градации P120 - 180;
- Алюминий: обезжиривание и матирование красным скотч-брайтом или сухое шлифование абразивным материалом градации P180-240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и матирование красным скотч-брайтом или сухое шлифование абразивным материалом градации P220-240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA – 100 гр.;
- USP Premium отвердитель – 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 4-8 минут при температуре 20 °С.

Нанесение: Рекомендуется производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20°C толщиной не более 5 мм за один слой при помощи шпателя. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Внимание! Шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный (кислотный, фосфатирующий) грунт, оцинкованную сталь, однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: 25-30 мин при температуре 20°C .

Шлифование: для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки – сухое шлифование абразивным материалом градации P120 - 180.
для нанесения наполняющего грунта – сухое шлифование абразивным материалом градации P 220 - 280.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Очистка инструментов: осуществляется с использованием растворителя сразу после применения .

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium шпатлёвка FUTURA – 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель – 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

ООО «Сибирская альтернатива»

тел.: +7 (383) 2-973-973

www.sibrub.ru