

### Шпатлёвка PLASTIC



#### Описание:

Шпатлёвка рассчитана на работу с элементами из пластика особенно с маркировкой PVC или ABS. Высокая эластичность шпатлёвки придаёт последующим нанесённым слоям хорошую пластичность, что повышает устойчивость лакокрасочного покрытия к перепадам температур. Предназначена для работы на небольших участках, быстро сохнет и легко поддается обработке абразивными материалами.

Емкость: 250 гр. / 400 гр.

Цвет: Тёмно-серый


Упаковка: 32 шт. / 18 шт.



P150




Обезжирить



100:2



3-4 мин.  
при 20°C



25-35 мин.  
при 20°C



P80-P320.



Хранить в  
прохладном  
месте



Не  
замораживать

#### Продукты:

- USP шпатлёвка Plastic;
- USP отвердитель.

#### Поверхности для обработки:

- Различные виды пластика.

#### Подготовка основания:

- Обезжиривание и сухое шлифование P150 - P180.

#### Пропорции смешивания по весу:

- USP шпатлёвка Plastic - 100 гр.;
- USP отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 3 - 4 минуты при температуре 20°C.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20°C, при помощи шпателя толщиной не более 1 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

**Сушка:** при температуре 20°C - 25-35 мин.

**Шлифование:** для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P150 - P320.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

#### Срок годности:

- USP шпатлёвка Plastic - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.