

### Шпатлёвка UNIVERSAL

#### Описание:

Универсальная наполняющая среднезернистая шпатлёвка. Рассчитана на быстрое заполнение глубоких дефектов на поверхности кузова автомобиля, а так же для более локальных ремонтов небольших повреждений. Возможно нанесение на алюминиевые подложки и стеклопластики. Благодаря своей структуре шпатлёвка гладко наносится, хорошо обрабатывается и не забивает абразив.



Емкость - упаковка: 200 гр. - 24 шт. / 250 гр. - 32 шт. / 450 гр. - 18 шт. / 500 гр. - 24 шт. / 1800 гр. - 10 шт.  
1900 гр. - 10 шт. / 3800 гр. - 4 шт. / 4000 гр. - 4 шт.

Цвет: Охра



#### Продукты:

- USP шпатлёвка Universal;
- USP отвердитель.

#### Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

#### Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80-P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P180;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

#### Пропорции смешивания по весу:

- USP шпатлёвка Universal - 100 гр.;
- USP отвердитель - 2 - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 2-4 минуты при температуре 23°C.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20°C, при помощи шпателя толщиной не более 3 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности.

**Сушка:** при температуре 23°C - 20-30 мин.

**Шлифование:** для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.  
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

#### Срок годности:

- USP шпатлёвка Universal - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.