

Техническая документация

Базовая эмаль












Описание:

Эмаль представляет собой двухслойное покрытие. Используется только для профессионального применения. Базовая краска первого слоя в двухслойных покрытиях типа «металлик», «перламутр» обладает хорошей укрывающей способностью и полностью повторяет оригинальное заводское лакокрасочное покрытие. Имеет отличные потребительские свойства, в композиции с 2К акриловым бесцветным лаком AUTOLAK, обеспечивает высокий блеск и долговечность отделочного покрытия легкового автомобиля. Наивысшее качество покрытия гарантируется только при использовании качественных разбавителей.

Емкость: 1000 мл.

Упаковка: 6 шт.

	Перемешать		1:50-60%		15-17 сек. при 20 °С		Сравнить оттенок цвета		Обезжирить
	2-3 слоя. 2-2,5 бар. 1,2-1,3 мм.		5-10 мин. при 20 °С		10-15 мин. при 20 °С		Дальнейшее покрытие Autolak 2К лак		

Продукты:

- Autolak базовая эмаль;
- Разбавитель.

Поверхности для обработки:

- Загрунтованные ремонтные покрытия;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

Подготовка основания:

- Загрунтованные ремонтные покрытия: сухое шлифование P320-P400 и обезжиривание;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия: заматовать скотч-брайтом серого цвета P600-P800 и обезжиривание.

Пропорции смешивания:

- Autolak базовая эмаль - 1 объемная часть;
- Разбавитель - 50-60% от объема базовой эмали.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 15-17 сек.

Параметры напыления: Давление - 2-2,5 бар. Сопло 1,2 - 1,3 мм.

Нанесение: Перед основным окрашиванием рекомендуется провести пробное нанесение готовой эмали на тест-пластину для сравнения цветового соответствия. После проверки нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя готовой эмали с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °С - 10-15 мин.

Дальнейшее покрытие: Autolak акриловый 2К бесцветный лак.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- Autolak базовая эмаль - 36 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.