


Антигравийное покрытие для защиты кузова




Описание:

Прочное эластичное покрытие для защиты кузова автомобиля от механических повреждений. Защищает от сколов, коррозии, воды, солей, масел и обеспечивает дополнительную звукоизоляцию кузова. Наносится на внутреннюю часть колесных арок, пороги, нижнюю часть дверей и бампера. После сушки покрытие может быть окрашено.

Фасовка: 1000 гр.



Обезжирить




Встряхивать
2-3 минуты


Цвет: чёрный / серый / белый



1-2 слоя.
3,0-6,0 бар.
Ø 5 мм.



10-15 мин.
при 20°C



Упаковка: 12 шт.

Полное
высыхание
при 20°C
24 часа.

Продукты:

- USP Антигравийное покрытие для защиты кузова.

Поверхности для обработки:

- Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, предварительно покрытые или 2К эпоксидным грунтом, или кислотным грунтом с последующим нанесением акрилового грунта.

- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию. Перед началом работ провести сольвент-тест.

- Полиэфирные шпатлёвки, предварительно загрунтованные.

Не рекомендуется наносить USP Антигравийное покрытие для защиты кузова на голый металл и элементы, покрытые транспортировочным грунтом.

Подготовка основания:

Нанести на предварительно подготовленную поверхность или 2К эпоксидный грунт, или кислотный грунт, с последующим нанесением акрилового грунта. При нанесении рекомендуется использовать метод "мокрый по мокрому". Время выдержки перед нанесением последующего покрытия уточните в TDS к грунту, который был нанесён.

При необходимости, после высыхания грунта - обезжиривание и шлифование абразивными материалами градаций P240-P320 последовательно или с применением скотч-брайта красного цвета, ручным или механическим способом без использования воды.

Пропорции смешивания:

- USP Антигравийное покрытие для защиты кузова - готово к нанесению.

Параметры напыления: Давление - 3,0 - 6,0 bar. Сопло 5,0 мм.

Нанесение: Покрытие рекомендуется наносить в 1 слой. При необходимости возможно нанести 2 слой с межслойной выдержкой 10-15 минут в зависимости от температуры.

Время высыхания: полное высыхание 24 часа, полный набор физико-механических свойств - 7 дней.

Время нанесения последующего слоя акриловой эмали или базовой эмали составляет 1 час.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Антигравийное покрытие для защиты кузова - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.