



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ILPA 2K ACRYL FILLER 4:1

V2.1
04/2025



ОПИСАНИЕ

Наполняющий двухкомпонентный акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка. Превосходно заполняет неровности на ремонтируемой поверхности и создаёт адгезивную подложку для последующего нанесения автомобильной эмали. Может применяться для покрытия антикоррозионных грунтов.



ЦВЕТ

Серый

ПРОДУКТЫ

ILPA 2K Acryl Filler.
ILPA Acryl Hardener.
Разбавитель универсальный.

УПАКОВКА

800 мл. х 6 + 200 мл. х 6

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Сталь, оцинкованная сталь, алюминий.
Старые лакокрасочные покрытия.
Заводские катафорезные покрытия OEM.
Полиэфирные шпатлёвки.
Акриловые или эпоксидные грунты.
Слоистые пластики.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Сталь: обезжиривание и сухое шлифование P120-P180.
Оцинкованная сталь: обезжиривание и сухое шлифование P180-P240.
Алюминий: обезжиривание и сухое шлифование P180-P320.
Старые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию: обезжиривание и сухое шлифование P120-P320.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

V2.1
04/2025

ILPA 2K ACRYL FILLER 4:1



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Заводские катафорезные покрытия OEM: обезжиривание и сухое шлифование P240-P320.


Полиэфирные шпатлевки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P320.

Акриловые или эпоксидные грунты: обезжиривание и сухое шлифование P240-P320.

Слоистые пластики: обезжиривание и сухое шлифование P220-P320.

Важно: ILPA 2K ACRYL FILLER нельзя наносить на 1K/2K кислотные грунты и термопластичные покрытия.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ




4 объемные части - ILPA 2K Acryl Filler.

1 объёмная часть - ILPA Acryl Hardener.


10-20% от объёма - разбавитель универсальный.

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ




22-24 секунд DIN4 при 20°C.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ



60 минут при 20°C.


УСТАНОВКИ КРАСКОПУЛЬТА



1,3 - 2,0 диаметр дюзы.

1,5 - 2,0 бар.

НАНЕСЕНИЕ



Нанести 1-2 слой толщиной около 50-60 мкм.

Нанесение материала рекомендуется производить при температуре не ниже 20°C.

2-4






ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

V2.1
04/2025

ILPA 2K ACRYL FILLER 4:1




МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА



10-15 минут при 20°C.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



при t 20°C - 8 часов.

при t 60°C - 30-40 минут.

ШЛИФОВАНИЕ

Для контроля качества шлифования используйте проявочное покрытие.




P600
P1000



P320
P600

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Полиэфирные или эпоксидные шпатлевки.
1K/2K акриловые или базовые автоэмали.

ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ



Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.






ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ILPA 2K ACRYL FILLER 4:1

V2.1
04/2025



ХРАНЕНИЕ



Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

СРОК ГОДНОСТИ



24 месяца ILPA 2K Acryl Filler.

24 месяца ILPA Acryl Hardener.

От даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

ООО "Сибирская альтернатива"
тел.: +7 (383) 2-973-973
www.sibrub.ru

