



## Техническая документация Шпатлёвка CARBON ULTRALIGHT



### Описание:

Полиэфирная шпатлёвка с низким удельным весом, усиленная углеволокном и стекловолокном. Шпатлёвка предназначена для заполнения участков сквозной коррозии и больших вмятин, как на металлических элементах, так и на элементах из пластика. Отличается высокой наполняющей способностью в сочетании с эластичностью и превосходными прочностными характеристиками.

Емкость: 1000 мл.

Цвет: серый.

Упаковка: 10 шт.



### Продукты:

- USP Premium шпатлёвка CARBON ULTRALIGHT;
- USP Premium отвердитель.

### Поверхности для обработки:

- Подложки из лёгких металлов, стали и стеклопластика;
- Оцинкованные и фосфатированные поверхности;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

### Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P180;
- Стеклопластик: обезжиривание и сухое шлифование P120 - P180;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220 - P240.

### Пропорции смешивания по весу:

- USP Premium шпатлёвка CARBON ULTRALIGHT - 100 гр.;
- USP Premium отвердитель - 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

**Жизнеспособность смеси:** 5 минут при температуре 20°C.

**Нанесение:** Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20°C, при помощи шпателя. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием. Толщина одного слоя не должна превышать 4 мм.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

**Сушка:** при температуре 20°C - 30-45 мин.

**Шлифование:** для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

**Чистка инструментов:** Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

### Срок годности:

- USP Premium шпатлёвка CARBON ULTRALIGHT - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.