

Техническая документация USP Универсальная полиэфирная шпатлёвка Universal





Описание:

Универсальная полиэфирная шпатлевка, легко наносится, не имеет пор и легко шлифуется, обладает высокой адгезией. Не расслаивается и не трескается. Используется для выравнивания поверхности.

Фасовка: 500гр. / 1000гр. / 1800гр.

Цвет: жёлтый

Упаковка: 18 шт. / 12 шт. / 8 шт.

	P120-180		Обезжирить		100:2		4-8 мин. при 20°C		30-35 мин. при 20°C
	P80-180		P120-280		Хранить в прохладном месте		Не замораживать		

Продукты:

- USP Универсальная полиэфирная шпатлёвка Universal.
- USP отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Сталь: обезжиривание и сухое шлифование абразивным материалом градации P120 - 180;
- Алюминий: обезжиривание и матирование красным скотч-брайтом или сухое шлифование абразивным материалом градации P180-240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и матирование красным скотч-брайтом или сухое шлифование абразивным материалом градации P220-240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP Универсальная полиэфирная шпатлёвка Universal — 100 гр.;
- USP отвердитель — 2 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 4-8 минут при температуре 20°C.

Нанесение: рекомендуется производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20°C толщиной не более 5 мм за один слой при помощи шпателя. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Внимание! Шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный (кислотный, фосфатирующий) грунт, оцинкованную сталь, однокомпонентные акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

Сушка: 30-35 мин при температуре 20°C.

Шлифование: для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки — сухое шлифование абразивным материалом градации P80 - 180.

для нанесения наполняющего грунта — сухое шлифование абразивным материалом градации P 220 - 280.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Очистка инструментов: осуществляется с использованием растворителя сразу после применения.

Меры предосторожности: при работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Универсальная полиэфирная шпатлёвка Universal — 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель — 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.