



ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный лак DX1048 – это часть ремонтной системы Duxone. Этот универсальный и соответствующий требованиям по эмиссии VOC лак легко наносится и обеспечивает превосходное качество финальной отделки и отличную полируемость.

СВОЙСТВА

- Для нанесения только на активированное базовое покрытие Duxone
- Отличная вертикальная устойчивость
- Превосходная полируемость
- Высокая механическая, химическая и погодная устойчивость
- Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски
- Соответствует требованиям по ограничению содержания VOC

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX1048 2K VOC Clear
- DX1020 HS Activator Standard
- DX1024 HS Activator Fast

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

DX1048

2K VOC CLEAR



Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

 Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

  Активированное базовое покрытие Duxone: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



	Мелкий и средний ремонт		Стандартная версия	
	Объём	Вес	Объём	Вес
DX1048	2	100	2	100
DX1020	-	-	1	51
DX1024	1	51	-	-

 Жизнеспособность при 20°C: 55 мин

	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.2 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
HVLP	1.2 - 1.4 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя

  2 слоя промежуточная и окончательная выдержка: 5 мин

	DX1024	DX1020
20 °C	6 ч	8 ч
60 - 65 °C	20 мин	25 мин

 Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 5 мин
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует VOC 2004/42/IIIB(d)(420) 420: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIB(d)) составляет 420 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 420 г/л..


Продукты

DX1048 2K VOC Clear


DX1020 HS Activator Standard

DX1024 HS Activator Fast


Набор материалов




Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DIN 4: 21 - 23 при 20°C



60 - 70 µm (2 слоя)



DX1048 2K VOC Clear может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Плотно закрывать банки с лаком и активатором сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.