

Шпатлёвка GLAS

Описание:

Наполнительная шпатлёвка с добавлением стекловолокна. Рассчитана на повышение прочности зашпатлёванных силовых элементов кузова. Хорошо подходит для ремонта небольших по размеру участков сквозной коррозии. Благодаря своей структуре имеет минимальную усадку при высыхании, не дает разрывов при нанесении. После высыхания тяжело поддается обработке абразивными материалами, по этой причине рекомендуем поверх шпатлёвки Glas без шлифовки наносить мелкозернистую шпатлёвку.




Емкость: 200 гр. / 500 гр. / 1000 гр. / 1700 гр.


Упаковка: 24 шт. / 12 шт. / 6 шт. / 6 шт.
Цвет: Зелёный



P80




Обезжирить



100:2




5 мин.
при 23 °C



20-30 мин.
при 23 °C



P80-P240.



Хранить в
прохладном
месте



Не
замораживать

Продукты:

- USP шпатлёвка Glas;
- USP отвердитель.

Поверхности для обработки:

- Металлические подложки, в том числе алюминиевые;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию;
- Эпоксидный грунт.

Подготовка основания:

- Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P80 - P150;
- Алюминиевые подложки: обезжиривание и матование красным скотч-брайтом;
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240;
- Эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P220-P240.

Пропорции смешивания по весу:

- USP шпатлёвка Glas - 100 гр.;
- USP отвердитель - 2 - 3 гр.

Перед применением тщательно перемешать состав до получения однородной консистенции.

Жизнеспособность смеси: 5 минут при температуре 23 °C.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре окружающей среды 20 °C, при помощи шпателя толщиной не более 5 мм за один слой. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Обращаем ваше внимание: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт и на однокомпонентные акриловые поверхности.

Сушка: при температуре 23 °C - 20-30 мин.

Шлифование: для нанесения доводочной или жидкой шпатлёвки - сухое шлифование P80 - P180.
для нанесения наполняющего грунта - сухое шлифование P 220 - P240.

Для контроля качества шлифования используйте USP сухое проявочное покрытие.

Чистка инструментов: Очистка инструментов осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP шпатлёвка Glas - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP отвердитель - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.