

## Техническая документация

### Акриловая эмаль



#### Описание:


AUTOLAK Акрил - это готовая двухкомпонентная эмаль, предназначенная не только для профессионального ремонта автомобилей, но и для покраски различных металлических поверхностей. Она обладает отличным блеском, высокой стойкостью к механическим и химическим воздействиям, хорошо растекается и полируется.

Емкость: 800 гр.


Упаковка: 12 шт.




Перемешать



4:1:15-25%



15-18 сек.  
при 20 °С



6 часов  
при 20 °С




Сравнить  
оттенок цвета




Обезжирить



2-3 слоя.  
2-2,5 бар.  
1,3-1,5 мм.



5-10 мин.  
при 20 °С



24 часа при 20 °С  
60 мин. при 60 °С

#### Продукты:

- Autolak акриловая эмаль;
- Autolak отвердитель Б-1112.
- Разбавитель.

#### Поверхности для обработки:

- Загрунтованные ремонтные покрытия;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

#### Подготовка основания:

- Загрунтованные ремонтные покрытия: сухое шлифование Р320-Р400 и обезжиривание;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия: заматовать скотч-брайтом серого цвета Р600-Р800 и обезжиривание.

#### Пропорции смешивания:

- Autolak акриловая эмаль - 4 части по массе;
- Autolak отвердитель Б-1112 - 1 часть по массе;
- Разбавитель - 15-25% от объема акриловой эмали.

**Рабочая вязкость:** Вязкость при температуре 20 °С по DIN4 15-18 сек.

**Параметры напыления:** Давление - 2-2,5 бар. Сопло 1,3 - 1,5 мм.

**Нанесение:** Перед основным окрашиванием рекомендуется провести пробное нанесение готовой эмали на тест-пластину для сравнения цветового соответствия. После проверки нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя готовой эмали с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды.

**Время высыхания:** Воздушная сушка при температуре 20 °С - 24 часа, при 60 °С - 60 мин.

**Меры предосторожности:** При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

#### Срок годности:

- Autolak акриловая эмаль - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.