



Техническая документация 2К грунт Rapid быстрый




Описание:

Двухкомпонентный акриловый наполняющий грунт для быстрого ремонта. Время отверждения составляет 1 час при температуре 20°C и всего 10 минут при температуре 60°C. Грунт обладает превосходными адгезионными свойствами к различным видам оснований, легко наносится и обрабатывается.


Емкость: 1000 мл. (800 мл.+ 200 мл.)

Цвет: Серый


Упаковка: 6 шт.




Обезжирить




4:1:0-5%




30-50 сек.
при 20 °C



60 минут
при 20 °C



2-3 слоя.
2,0 бар.
1,5-1,9 мм.



5-10 мин.



1 час
при 20 °C
10 минут
при 60 °C



P280 - P320



P360 - P500

Продукты:

- USP Premium 2К грунт Rapid быстрый;
- USP Premium отвердитель;
- USP разбавитель универсальный.

Поверхности для обработки:

- Сталь, алюминий, оцинкованная сталь;
- Старое отвержденное лакокрасочное покрытие и полиэфирные шпатлёвки;
- Стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP);
- Заводской катафорезный грунт, изолирующий грунт, эпоксидный грунт, реактивный грунт.

Подготовка основания:

- Сталь, алюминий, оцинкованная сталь: предварительно необходимо обработать протравливающим грунтом;
- Старое отвержденное лакокрасочное покрытие: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание;
- Полиэфирные шпатлевки: сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание;
- Заводской катафорезный грунт: предварительное матирование и обезжиривание / Изолирующий, эпоксидный, кислотный грунт: после нанесения одного из грунта - сделать выдержку около 30 минут и нанести наполняющий грунт;
- Стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP): сухое шлифование P240 - P320, обезжиривание.

Пропорции смешивания:

- USP Premium 2К грунт Rapid быстрый - 4 объемные части;
- USP Premium отвердитель - 1 объемная часть;
- USP разбавитель универсальный - 0-5%.

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °C по DIN4 30-50 сек.

Летучие органические вещества: VOC в готовой к нанесению смеси составляет менее 420 гр./литр.

Жизнеспособность смеси: 60 минут при температуре 20 °C.

Параметры напыления: Давление 2,0 бар. Сопло 1,5 - 1,9 мм.

Нанесение: Нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед прогреванием сделать выдержку около 10 минут.

Время высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 °C - 1 час; при температуре 60 °C - 10 мин.

Шлифование: - Сухое ручное шлифование: предварительное P280; финишное P320. Сухое машинное шлифование: предварительное P360; финишное P500.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium 2К грунт Rapid быстрый - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

ООО «Сибирская альтернатива»

тел.: +7 (383) 2-973-973

www.sibrub.ru