



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ILPA ACRYL FILLER WET ON WET

V2.1
11/2023



ОПИСАНИЕ

2К акриловый грунт для применения методом мокрый по мокрому. При нанесении грунт отлично растекается, сохраняя эластичность и образуя гладкую поверхность, под последующее нанесение эмали, без необходимости шлифования.



ЦВЕТА

Чёрный
Белый
Серый

ПРОДУКТЫ

ILPA 2K Acryl Filler Wet on Wet 3:1.
ILPA Hardener Wet on Wet.
Разбавитель универсальный для акриловых продуктов.

УПАКОВКА

900 мл. х 6 + 300 мл. х 6

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия.
Заводские катафорезные покрытия OEM (OEM-покрытия).
Фосфатирующие грунты.
Адгезионные грунты для пластика.


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Отвердевшие ремонтные и заводские покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P240 - P320.
OEM-покрытия: обезжиривание и матирование P220 - P320.
Фосфатирующие грунты и адгезионные грунты для пластика: см. в технической документации к выбранному продукту.






ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ




3 объемные части - ILPA 2K Acryl Filler Wet on Wet 3:1.
1 объёмная часть - ILPA Hardener Wet on Wet.
10-20% от объёма - разбавитель для акриловых продуктов.

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ



18-20 секунд DIN4 при 20°C

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ




60 минут при 20°C.

УСТАНОВКИ КРАСКОПУЛЬТА




1,3 - 1,4 диаметр дюзы.
1,5 - 2,0 бар.

НАНЕСЕНИЕ




Нанести 1 слой толщиной около 30 мкм.
Нанесение материала рекомендуется производить при температуре не ниже 20°C.

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА



20 минут при 20°C.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Базовая эмаль с последующим нанесением лака.
Акриловая эмаль.
Параметры напыления эмали указаны в технической документации к наносимому продукту.





ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ILPA ACRYL FILLER WET ON WET

V2.1
11/2023



ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ




Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

ХРАНЕНИЕ



Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

СРОК ГОДНОСТИ



24 месяца ILPA 2K Acryl Filler Wet on Wet 3:1.

24 месяца ILPA Hardener Wet on Wet.

От даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

ООО "Сибирская альтернатива"

тел.: +7 (383) 2-973-973

www.sibrub.ru

