

Быстросохнущий универсальный однокомпонентный грунт-выравниватель в аэрозольной упаковке. Создан для нанесения на небольшие прошлифованные участки. Продукт, готов к использованию в любых условиях и незаменим при покраске труднодоступных участков, а также углов и кромок.



Тщательно взболтайте перед применением



Дистанция нанесения  
12-18 см



2-3 слоя



Переверните баллон и нажмите на головку для ее очистки.



**ВЫДЕРЖКИ**  
5-10 мин 20°C между слоями



**СУШКА**  
30 мин при 20°C  
15 мин при 60°C



Заключительный шаг шлифования P500



**НАНЕСЕНИЕ**  
Все финишные покрытия

**ЗАЩИТА**

Использование соответствующего респиратора  
AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

**ПРОДУКТЫ И  
ДОБАВКИ**

Dynacoat 1K Primer Grey

**ОСНОВНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ**

Физически высыхающие смолы.

**ПОВЕРХНОСТИ  
ПРИГОДНЫЕ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ**

Сталь  
Существующие покрытие  
Все Dynacoat грунты-выравниватели

**ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ**

Финальный шаг сухого шлифования: P400-P500  
Финальный шаг шлифования с водой: P800-P1000

**НАНЕСЕНИЕ**

Нанесите 2 или 3 слоя с выдержкой до состояния «сухой на отлип». В общем, это займет 5-10 мин при 20 С. Это время зависит от условий во время нанесения.

**ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ**

25-30 мкм

**ВРЕМЯ СУШКИ**

30 минут при 20°C      15 минут при 60°C

**СРОК ГОДНОСТИ**

1 год при 20°C

**VOC**

В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : IIB.c) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр.  
Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 680г/литр.

---

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel: +31(0)71308-6944

### **ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Akzo Nobel.

#### **Головная организация**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)

#### **ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»**

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.dynacoat.ru](http://www.dynacoat.ru)