

# PC-877 Glamour Clear Coat (Лак)



Высокоэффективный лак для всех видов ремонта. Лак обладает высоким устойчивым блеском, отличается усиленной стойкостью к внешним воздействиям.



## Пропорции смешивания:

| По объёму | по весу |            |                   |
|-----------|---------|------------|-------------------|
| 2         | 100     | Clear Coat | PC-877 Glamour    |
| 1         | 50      | Hardener   | PC-8611/8612/8613 |
| 0-10%     | 0-10%   | Thinners   | PC-1/2/3          |



Использование  
мерной линейки




Краскопульт : 1.2-1.4mm

Давление нанесения:  
1.7-2.2 бар на входе  
HVLP макс 0.6-0.7 бар на  
воздушной головке



Нанесение: 1,5-2 слоя.  
Первым наносится средний слой,  
равномерно на всю поверхность,  
вторым наносится полноценный  
ровный слой



Между слоями :  
5-10 минут при 20°C

Перед сушкой:  
15-20 минут при 20°C



15 часа при 20°C  
40 минут при 60°C  
При нанесении 2 слоев



Используйте соответствующий респиратор

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

### Продукты и добавки

**продукты** PC-877 VOC Glamour  
**Отвердители** PC-8611/8612/8613  
**Разбавители** PC-1/2/3  
**Добавки** PC-6960 замедлитель (см.ТД), PC-6930 антисиликоновая добавка (см.ТД),  
Матирующая добавка PC-6940 (см.ТД)

### Основные компоненты

PC-877 VOC Glamour: Акриловые и полиэфирные смолы  
Hardeners PC-401/402/403: смолы полиизоционата

### Материалы подложки

Базовое покрытие Perfecoat: после выдержки не менее 15 минут 20°C

### Вязкость



16-18 сек. (DYN Cup 4 при 20°C)

### Процесс нанесения и создание перехода



**Первый слой** наносится как средний, после чего надо сделать выдержку 5-10 минут при 20°C.

**Следующий слой** наносится как полный, равномерный, после чего необходимо выдержать 15-20 минут при 20°C перед сушкой.

**Выдержка между слоями:** при окраске больших поверхностей выдержка может быть минимальна.

**Перекраска после цикла сушки:** может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.

**Создание перехода:** Создание перехода по лаку при локальном ремонте См ТД PC-6920 SRA

**При необходимости шлифования и тяжелой полировки** возможно нанесение третьего слоя после соответствующей выдержки.

### Срок годности после смешивания

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| С отвердителем PC-401     | 2 часа при 20°C |
| С отвердителем PC-402/403 | 3 часа при 20°C |

## Время сушки



Соблюдая выдержку, как минимум 15 минут при 20°C перед началом сушки при 60°C. Время сушки зависит от техники нанесения и температуры объекта. Необходимо учитывать время нагрева объекта до температуры 60°C.

|      |                   | PC-8611  | PC-8612  | PC-8613  |
|------|-------------------|----------|----------|----------|
| 20°C | От пыли           | 60 минут | 60 минут | 60 минут |
|      | Полное высыхание* | 6 часов  | 6 часов  | 6 часов  |
| 60°C | От пыли           | 10 минут | 15 минут | 20 минут |
|      | Полное высыхание* | 20 минут | 30 минут | 40 минут |

## Инфракрасная сушка



Полное отверждение происходит приблизительно через 10 минут. Выдержка перед сушкой с ИК не менее 5 минут. Температура поверхности не должна превышать 100°C.

## Полировка



Пылинки и небольшие дефекты могут быть заполированы по истечению времени воздушной сушки или после температурной сушки, когда поверхность остынет. Аккуратно удалите дефекты шлифованием и заполируйте места шлифования согласно рекомендациям. Готов к полировке через 1 час после окончания цикла сушки

Для подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме.

## Толщина плёнки

За 2 слоя – 40-60 мкм

## Теоретический расход

Теоретический расход при толщине сухого покрытия в 1 мкм  
380м<sup>2</sup>/литр

## Очистка оборудования

Специальные растворители для очистки.

## VOC

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет 460 г/литр

## Хранение

Срок годности 2 года, определен, для закрытой упаковки при 20°C. Избегайте большого температурного колебания.