



Техническая документация Лак Прозрачный D-47 MS



Описание:

Двухкомпонентный прозрачный акрило-вый лак MS, обладающий стойкостью к царапинам. Предназначен для ремонтной окраски автомобилей с применением базовых красок. Обладает прекрасной растекаемостью и очень прост в применении. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения.

Емкость: 1500 мл. (1000 мл.+ 500 мл.)

Упаковка: 6 шт.



Продукты:

- USP Premium Прозрачный лак D-47 MS;
- USP Premium отвердитель;

Поверхности для обработки:

- Базовое покрытие;
- Старые отвержденные лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.

Подготовка основания:

- Базовый слой: перед нанесением лака необходимо протереть липкой салфеткой для удаления пыли.
- Старые лакокрасочные покрытия: обезжиривание и сухое шлифование P500 - P800, мокрое шлифование P800 - P1000.

Пропорции смешивания:

- USP Premium Прозрачный лак D-47 MS - 2 объемные части;
- USP Premium отвердитель - 1 объемная часть;

Рабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 °C по DIN4 15 - 16 сек.

Летучие органические вещества: VOC в готовой к нанесению смеси составляет не более 560 гр./литр.

Жизнеспособность смеси: 60 минут при температуре 20 °C.

Параметры напыления: Давление 3 - 4 бар. Сопло 1,3 - 1,4 мм.

Нанесение: Рекомендуем производить нанесение лака при температуре окружающей среды 20 °C.

Нанести 2 равномерных мокрых слоя с межслойной выдержкой 10-12 минут в зависимости от температуры окружающей среды. Перед горячей сушкой сделать выдержку около 15 минут.

Сушка: От пыли: при температуре 20°C - 35 мин., при температуре 50 °C - 3 мин.

Монтажная прочность: при температуре 20 °C - 14 часов, при температуре 50 °C - 45 мин.

Полное высыхание: 4 дня.

Шлифование:

- Мокрое шлифование: P1500 - P2500.

Чистка оборудования: Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

Срок годности:

- USP Premium Прозрачный лак D-47 MS - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке;
- USP Premium отвердитель - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.