

### 3.3. Грунт KAR PLASTIC PRIMER CLEAR WHITE

**Производитель:** Kansai Paint, Япония.



Дополнительных компонентов не требуется



1x1  
1.5 мм.  
3 атм.



15 мин. при 20°C  
макс. 4 ч. при 20°C



**Описание:** Быстросохнущий однокомпонентный адгезивный грунт для покраски автомобильных пластиков из чистого полипропилена PP.

**Продукт и добавки:** Грунт KAR Plastic Primer Clear White

**Исходные материалы:** Грунт KAR Plastic Primer Clear White - модифицированный полипропилен

**Поверхности пригодные к покраске:** Смотрите раздел ремонта автомобильных деталей из пластика.

**Подготовка поверхности:** Обезжирить, зачистить с помощью 3M Scotch Brite красной модификации и Su Wash Compound, снова обезжирить.

**Весовые пропорции:** Дополнительных компонентов не требуется.

**Нанесение:** Нанесите мокрый одиночный слой грунта.

**Оборудование, рабочее давление, техника покраски:** Диаметр сопла - 1.5 мм.  
Рабочее давление - 3 атм.  
Факел - открыт полностью.

**Время сушки:** 15 мин. при 20°C  
не более 4 часов при 20°C

В случае превышения максимального времени сушки, загрунтованную поверхность зачистить и нанести грунт повторно.

Время сушки может зависеть от различных параметров, например, влажности, скорости воздуха, толщины нанесенной пленки.

---

**Последующие покрытия:** Шпатлевка SU PP для ремонта пластиков из чистого полипропилена. Грунт Just Urethane Primer Surfacer. Отделочные покрытия Retan PG2K, Retan PG Solo.

При покраске пластиков используйте отвердители Multi Hardener PL и Multi Hardener SP.

---

**Срок годности при температуре 20°C:** При условии хранения в нераспечатанной заводской упаковке.

1 год.

Дата производства указана на упаковке.

---

**Техника безопасности:** Настоящая продукция предназначена для применения в условиях приспособленных малярных мастерских. Применять средства защиты органов дыхания от паров органических веществ первой степени защиты.