

1K Plastic Primer**Описание:**

Однокомпонентный быстросохнущий грунт повышает адгезию последующих покрытий на поверхности элементов изготовленных из пластика. Поставляется в двух цветовых вариантах: прозрачный или пигментированный (серый).


Ёмкость: 500 мл

Цвет: Прозрачный / Пигментированный (серый)


Упаковка: 6 шт. / 6 шт.



P800 - P1000

тщательно
перемешать

Обезжирить

1 слой.
1,5-2,0 бар.
1,2-1,3 мм.10-15 мин.
при 20°C**Продукты:**

- USP 1K Plastic Primer.

Поверхности для обработки:

- Различные виды пластмасс.

Подготовка основания:

- Предварительная очистка - теплой водой с моющим средством и промывка элемента большим количеством чистой воды.

- Обработка мокрым способом с абразивным материалом P800-P1000.

- Шлифовка при помощи матирующей пасты с водой и скотч-брайта для жестких пластиков Very Fine (красный), для мягкого пластика Ultra Fine (серый). По окончании шлифовки остатки пасты необходимо удалить большим количеством воды и просушить элемент.

- Окрашенные пластиковые элементы: шлифование машинным способом предварительное P120, финишное P240-P320.

- Локальный ремонт шлифование машинным способом зоны перехода P400.

Перед нанесением USP 1K Plastic Primer элемент должен быть сухим и обезжирен продуктом USP Silicone Remover.

Пропорции смешивания:

- USP 1K Plastic Primer - готов к применению.

Параметры напыления: Давление 1,5 - 2,0 бар. Сопло 1,2 - 1,3 мм.**Нанесение:** Нанести 1 тонкий слой.**Расход на однослойное покрытие:** 10 – 20 г/м².**Время высыхания:** Воздушная сушка при температуре 20°C - 10-15 мин.**Последующие покрытия:**

- Грунты-выравниватели;

- Акриловые эмали.

Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.**Хранение:** Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.**Срок годности:**

- USP 1K Plastic Primer - 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.