

Техническая карта **GRAVIT 630**

Полиуретановая уплотняющая масса

СВОЙСТВА	
<p>GRAVIT 630 - это однокомпонентный полиуретановый продукт, отверждающийся под воздействием влаги, находящейся в воздухе. Служит для уплотнения соединений листов, мест сварки и спайки. Создает сильное и эластичное покрытие, не дает усадки и не трескается. Полиуретановый герметик GRAVIT 630 имеет очень хорошую адгезию, как к необработанным, так и покрытым лаком листам, а также стекла, бетона, дерева и керамики. Может покрываться любыми лаками и акриловыми грунтами. Устойчив к воде и действию атмосферных факторов. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.</p>	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
<p>GRAVIT 630 рекомендован для герметизации спаиваемых и свариваемых соединений металлических элементов, сточных каналов, окаймовки фар, крыши, окон и других элементов кузова автомобиля.</p>	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
<p>Очистить от ржавчины. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной.</p>	
ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ	
<p>Обрезать тубик и кончик аппликатора таким образом, чтобы получить соответствующий диаметр выдавливания. После удаления металлического дна и средства, впитывающего влажность, можно начать сжатие с помощью ручного или пневматического пистолета. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать продукт при температуре от +5 °C до 35 C.</p>	
ВРЕМЯ СУШКИ	
Поверхностная сухость покрытия	40 до 60 мин. при температуре 20°C и влажности воздуха 55%.
Время отверждения при толщине 3-4 мм	24 часа при температуре 20°C и влажности воздуха 55%
ЛАКИРОВАНИЕ	
<p>В зависимости от толщины нанесенного слоя можно покрывать лаком через 1 -2 часа</p>	
ЦВЕТ	
<p>Черный, серый, белый.</p>	

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ LZO (VOC)	
VOC II/V/e лимит* = 840г/л	93 г/л
*Для готовой к нанесению смеси согласно с Директивой ЕС 2004/42/СЕ.	
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	
Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.	
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ	
GRAVIT 630	12 месяцев при 20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карта характеристики	
КОММЕНТАРИИ	
Продукт предназначен для профессионального использования.	
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
<p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.</p>	