

Быстросохнущий, не содержащий хроматов, однокомпонентный первичный грунт. Идеально подходит для металлических поверхностей, в частности стали, оцинкованной стали и алюминия. Обеспечивает великолепную защиту от коррозии с оптимальной адгезией с последующим слоем покрытия.



Встряхните перед применением



Дистанция нанесения  
12-18 см



1-2 мокрых слоя



Для очистки головки после применения переверните баллон, выпустите воздух из него.



**ВЫДЕРЖКИ**  
4-8 мин при 20°C между слоями



**НАНЕСЕНИЕ ЛАКА**  
15 мин. при 20°C  
перед последующим покрытием



**ЗАЩИТА**  
Использование соответствующего респиратора  
AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

<b>ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ</b>	Dynacoat 1K Etch Primer
<b>ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ</b>	1K Etch Primer – Поливинилбутираль
<b>ПОВЕРХНОСТИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ</b>	Сталь Оцинкованная сталь Алюминий ОЕМ грунты
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Финальный шаг шлифования: P320
<b>ПРОЦЕСС ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Тщательно встряхните баллон перед применением, нанесите 1 или 2 мокрых слоя, соблюдая выдержку 4-8 минут при 20°C, между ними. На это время влияет условия нанесения. Для очистки головки после применения, переверните баллон и немного выпустите воздух из него.
<b>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>	Все грунты-выравниватели Dynacoat ( <i>За исключением 2K Epoxy primer/ всех шпатлёвок / жидкой шпатлевки</i> ) Акриловые эмали Dynacoat 2K Не наносите базовое покрытие напрямую на 1K Etch Primer 6-10 мкм
<b>ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ</b>	6-10 мкм
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>	15 минут при 20°C (последующее покрытие нанести не позднее, чем через 24 часа при 20°C)
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	Нанесите 1 - 2 полных мокрых слоя на голый металл, с выдержкой 4-8 минут между ними. Необходима выдержка 15 минут при 20°C перед нанесением следующего покрытия.
<b>ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ</b>	Строго соблюдайте выдержку 15 минут при 20°C перед нанесением последующих покрытий. Последующие покрытия должны быть нанесены не позднее чем через 24 часа при 20°C

<b>ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ</b>	<p>Все грунты-выравниватели Dynacoat (За исключением 2K Epoxy primer/ все шпатлёвки / жидкой шпатлевки) Акриловые эмали Dynacoat 2K</p> <p>Не наносите базовое покрытие напрямую на 1K Etch Primer.</p>
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	<p>Пред шлифованием поверхность должна быть тщательно очищена обезжиривателем на сольвентной основе.</p> <p>Сталь – удалите все участки ржавчины и обработайте всю поверхность до чистого металла. Окалина металл должна быть полностью удалена пескоструйной обработкой, используйте абразив Р320 для финального шага шлифования перед нанесением 1K Etch Primer.</p> <p>Оцинкованная сталь – тщательная обработка поверхности с Scotch Brite 447 (красный).</p> <p>Алюминий - тщательная обработка поверхности с Scotch Brite 447 (красный).</p> <p>После окончания шлифования и перед нанесением 1K Etch Primer необходимо тщательно очистить поверхность обезжиривателем на сольвентной основе.</p>
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Не наносите продукт при относительной влажности выше 75 %, или когда металл имеет температуру ниже, чем в помещении, в этом случае необходимо дождаться акклиматизации поверхности металла.</li> <li>- Не наносите базовое покрытие напрямую на 1K Etch Primer</li> </ul>
<b>ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ</b>	<p>Для очистки головки после применения, переверните баллон и немного выпустите воздух из него.</p>
<b>УПАКОВКА</b>	<p>Аэрозоль</p>
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	<p>1 год при 20°C</p>
<b>VOC</b>	<p>Теоретическая концентрация летучих органических соединений в продукте: 710 гр./литр готовой к нанесению смеси.</p>

---

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel: +31(0)71308-6944

### **ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Akzo Nobel.

#### **Головная организация**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)

#### **ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»**

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б  
Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972  
[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com) [www.dynacoat.ru](http://www.dynacoat.ru)