



ОПИСАНИЕ

Финишная облегчённая шпатлёвка с эластичной мелкозернистой структурой. Применяется в качестве выравнивающего слоя после использования крупнозернистых шпатлёвок или заполнения небольших дефектов. После нанесения образует гладкую, глянцевую поверхность. Легко наносится и шлифуется различными видами абразивов.



ЦВЕТ

Светло-голубой.

ПРОДУКТЫ

ILPA Finish Putty.
ILPA Hardener.

УПАКОВКА

1000 мл. x 8

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Металлические подложки, в том числе алюминиевые.
Старые отверждённые лакокрасочные покрытия не склонные к отслоению и разбуханию и 2К полимеризованный эпоксидный грунт.
Крупнозернистые шпатлёвки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Металлические подложки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P180.

Алюминиевые подложки: обезжиривание и сухое шлифование P180-P220.


Старые лакокрасочные покрытия и 2К полимеризованный эпоксидный грунт: обезжиривание и сухое шлифование P180-P240.

Крупнозернистые шпатлёвки: обезжиривание и сухое шлифование P120-P240.






ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



100 гр. - ILPA Finish Putty.
2-3 гр. - ILPA Hardener.

Перед применением тщательно перемешать состав.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ



3-5 минут при t 20°C.


НАНЕСЕНИЕ



Рекомендуем производить нанесение шпатлёвки при температуре 20°C, при помощи шпателя толщиной не более 2 мм. Для улучшения адгезионных свойств первый слой наносить с максимальным усилием.

Важно: шпатлёвку нельзя наносить непосредственно на реактивный грунт, грунт по пластику, 1К акриловые поверхности и термопластичные покрытия.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ




при t 20°C - 20-30 минут.

ШЛИФОВАНИЕ

Для контроля качества шлифования используйте проявочное покрытие.



P120
P240



P120
P320





ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ




Промывка оборудования осуществляется сразу после применения с использованием растворителя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.

ХРАНЕНИЕ



Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.

СРОК ГОДНОСТИ



24 месяца ILPA Finish Putty.
24 месяца ILPA Hardener.
От даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

