



## ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный лак DX41 – это часть ремонтной системы Duxone. Подходит для использования в системах «базовый слой - прозрачный лак». Был разработан специально для очень быстрой воздушной сушки. Лак быстро наносится, не требует межслойной выдержки, а быстрая сушка от пыли позволяет минимизировать сорность и загрязнение поверхности. Обеспечивает хорошую устойчивость отделочных покрытий. Разработан для использования со специальными активаторами DX1020 и DX22.

## СВОЙСТВА

- Быстро высыхает при воздушной сушке
- Не требует растворителя
- Готов к полировке менее, чем через час
- Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски


## СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX41 2K Air Dry Clear
- DX1020 HS Activator Standard
- DX22 HS Activator Fast

## Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие Duxone: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.  
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



	Мелкий и средний ремонт		Стандартная версия	
	Объем	Вес	Объем	Вес
<b>DX41</b>	2	100	2	100
<b>DX1020</b>	-	-	1	56
<b>DX22</b>	1	55	-	-



Жизнеспособность при 20°C: 1 ч 30 мин - 2 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
<b>Соответствующий</b>	1.3 - 1.5 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.5 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

без промежуточной выдержки  
окончательная выдержка: 0 мин - 5 мин



	DX22	DX1020
<b>20 °C</b>	40 мин	45 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения  
1/2 мощности: 5 мин  
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует  
VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC


## Продукты

DX41 2K Air Dry Clear


DX1020 HS Activator Standard

DX22 HS Activator Fast

## Набор материалов




Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DIN 4: 11 - 13 при 20°C



45 - 55 µm (2 слоя)



DX41 2K Air Dry Clear может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



После использования промыть подходящим моющим растворителем

## Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Плотно закрывать банки с лаком и активатором сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.